



ARTALIX
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Испытательная лаборатория
«Авалон»
Общество с ограниченной ответственностью
«Авалон»

Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению сертификационных испытаний в подтверждении соответствия, рег. № ARTALIX.RU.32311.ИЛ04
действительно от 02 сентября 2024 г.



Протокол № 32311.ИЛ04.СС16842 от 11.12.2024г.

1	Полное наименование образца (пробы) продукции	Грунт ПУ. Торговая марка «Lineart»
2	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Авалон» Адрес: 117216, город Москва, Куликовская ул, д. 9 к. 1, кв. 143. ИНН 7727484043. ОГРН: 1227700055032. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: onenkaprosm@yandex.ru
3	Заявитель	Индивидуальный предприниматель Рыжков Константин Павлович. Юридический адрес: 400040, РФ, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. пр. Metallургов, дом № 76, кв.84. ИНН: 344213021165. ОГРН: 316344300150873. Номер телефона/факс: +79883885588. Электронная почта: xenumcloud@mail.ru
4	Изготовитель	Индивидуальный предприниматель Рыжков Константин Павлович. Адрес места осуществления деятельности: 400040, РФ, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. пр. Metallургов, дом № 76. ИНН: 344213021165. ОГРН: 316344300150873. Номер телефона/факс: +79883885588. Электронная почта: xenumcloud@mail.ru
5	Основание для исследований	Заявка № 2555 от 27.11.2024 г.
6	Дата запроса на получение материала (данных) для исследований	27.11.2024 г.
7	Дата получения материала (данных) для исследований	27.11.2024 г.
8	Дата проведения исследований	27.11.2024 г. – 11.12.2024 г.
9	Использованные нормативные документы	соответствует требованиям ГОСТ 25129-2020 Грунтовка ГФ-021. Технические условия
10	Условия окружающей среды	температура (21±25) °С, влажность (53±55) %, давление (730÷750) мм. рт. ст.



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

11	Результаты исследований	Таблица №1 Приняты следующие условные обозначения: С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; НП – данное требование НД не применимо к испытываемому изделию
----	-------------------------	--

Результаты испытаний

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ГОСТ 25129-2020	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод		
Технические требования							
1	Грунтовка должна выпускаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.	1.1	ГОСТ 25129-2020	Соответствует	С		
2	Грунтовка должна соответствовать требованиям и значениям, указанным в таблице 1.		1.2	ГОСТ 25129-2020	Соответствует	С	
	Таблица 1						
	Наименование показателя	Значение показателя					Метод испытания
	1 Цвет покрытия	Красно-коричневый, оттенок не нормируется					По 7.3
	2 Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать ровную, однородную, матовую, полуматовую или полуглянцевую поверхность					По 7.3
	3 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20,0±0,5)°C, с, не менее	45					По ГОСТ 8420
	4 Степень разбавления, %, не более	20					По 7.4
	5 Массовая доля	54	По ГОСТ 31939 и 7.5				



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ГОСТ 25129-2020			Пункт требований НД	Метод исследовани я	Результат испытания (наблюдения)	Вывод
	нелетучих веществ, %, не менее		настоящего стандарта				
	6 Степень перетира, мкм, не более	40	По ГОСТ 31973				
	7 Время высыхания до степени 3, не более:		По ГОСТ 19007 и 7.6 настоящего стандарта				
	- при температуре (20±2)°С, ч	24					
	- при температуре (105±5)°С, мин	35					
	8 Твердость покрытия по маятниковом у прибору типа ТМЛ (маятник А), относительн ые единицы, не менее	0,15	По ГОСТ 5233				
	9 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	По ГОСТ 6806				
	10 Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50	По ГОСТ 4765 и 7.7 настоящего стандарта				
	11 Адгезия, баллы, не более	0	По ГОСТ 31149 и 7.8 настоящего стандарта				
		1	По ГОСТ 15140-78 (раздел 2) и 7.8 настоящего стандарта				
	12 Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20±2)°С, ч, не менее:		По ГОСТ 9.403 (метод А) и 7.9 настоящего стандарта				



ARTALIX

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС

регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО

www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по ГОСТ 25129-2020			Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения)	Вывод
	- 3%-ного раствора хлористого натрия	24					
	- минерального масла	48					
	13 Способность покрытия шлифоваться	Покрытие после шлифования должно образовывать ровную поверхность, шкурка не должна засаливаться	По 7.10				
	14 Стойкость покрытия к действию нитрозмали	Покрытие нитрозмали не должно отслаиваться, сморщиваться и растрескиваться	По 7.11				
	15 Расслаивание, см, не более	5	По 7.12				

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Грунт ПУ. Торговая марка «Lineart», изготовитель Индивидуальный предприниматель Рыжков Константин Павлович. Адрес места осуществления деятельности: 400040, РФ, Волгоградская обл, г. Волгоград, ул. пр. Metallургов, дом № 76. ИНН: 344213021165. ОГРН: 316344300150873. Номер телефона/факс: +79883885588. Электронная почта: xenumcloud@mail.ru, соответствует требованиям ГОСТ 25129-2020 Грунтовка ГФ-021. Технические условия.

Исполнитель

Дата 11.12.2024 г.

Мичурин А.М.

